

南京裕威新材料有限公司

聚酰亚胺 PI 性能指标

地址：南京市浦口经济开发区兰花路19号可成科技园18栋

邮箱：first@njsspeek.com

手机：13645171263 13675138262

网址：www.njywpeek.com

传真：025-85698929 84105780

项目	NJSSPI-1002	NJSSPI-1003
密度, g/cm ³	1.45	1.45
热变形温度, °C	315	380
拉伸强度, MPa	100.6	62.24
断裂伸长率, %	15.4	4.91
弯曲强度, MPa	84.5	149.18
弯曲模量, GPa	3.0	3.3
压缩强度, MPa	136.5	136.5
冲击强度, KJ/m ²	7.01	19.1
硬度 (球压痕) N/mm ²	175.3	180.0
热膨胀系数 °C ⁻¹	2.0*10 ⁻⁵	2.0*10 ⁻⁵